

# Venus Coat

ビーナスコート  
[卵殻が原料の内装用仕上げクリーム]



自然派化粧品にも配合される天然素材がら  
独自の質感が生まれる仕上げクリーム。  
卵殻の気孔には調湿性能も。  
部屋の潤いをやさしく演出します。

## 塗装にも左官仕上げにも使用できる卵殻クリーム、ビーナスコート。

### 自然界の恵みを原料として使用

マヨネーズ工場などから排出される「卵の殻」を有効に活用しています。洗浄、粉碎、乾燥などの工程を経て製品化されます。資源の再利用でエコロジーにも優れ、天然原料を使用しているため、安全性にも優れた仕上げ材です。

### 臭いなどを消臭します

自然派化粧品にも使用される天然火山灰を配合し、安全性を追求。塗装にも左官仕上げにも使用できる独特の材質は、この水性「卵殻クリーム」によるものです。ホルムアルデヒドやアンモニアなどを吸着するのも特徴です。

### 卵の殻の無数の穴が湿気を吸湿

卵の殻には、気孔とよばれる無数の穴があります。その小さな穴は、卵1個あたりに1万個ほどあり、外部との呼吸を行っています。この働きを使って、室内の余分な湿気を吸収します。自然の持つパワーを最大限に生かすことで、今までにない快適な住空間を創造します。

### 施工方法も新発想

塗装でも左官仕上げでも施工でき様々な仕上がりに実現できます

### リフォームにもこの新発想

リフォームでは、クロスの上から施工できます。クロスはそのままなので廃棄ゴミもなくスピーディに仕上がります。

### 新築にも最適

多彩なパターンで、洋風にも和風にもマッチし、シンプルで安全性の高い空間を実現します。


※下地にはシーラー処理が必要です。



ルナファーザーとセットで施工も可能です  
(ルナファーザーにはシーラーは不要)

## ■ ビーナスコートの豊富なカラーバリエーション

※漆喰色、生成色以外のカラーは受注生産となります。



漆喰色 (しっくい)



生成色 (きなり)



香色 (こういろ)



珪桃色 (はくとう)



薄黄土色 (うすおうど)



山吹色 (やまぶき)




亜麻色 (あまいろ)



萌黄色 (もえぎ)


## ■ ビーナスコートの仕上げパターン




ローラー




刷毛



吹き付け



コテ



ワラスサ

## ■ ビーナスコートができるまで



## ■ コラーゲン・ビーナスコート機能試験

### ■ 各種抗菌効果試験

試験項目	初期菌数	24時間後
Staphylococcus aureus (IFO12732) 黄色ブドウ球菌	ビーナスコート	検出しない
	ビーナスコートなし	$2.4 \times 10^5$ に増殖
Escherichia coli (IFO3972) 大腸菌	ビーナスコート	検出しない
	ビーナスコートなし	$3.4 \times 10^5$ に増殖
Escherichia coli O-157:H7 (HD959) O-157	ビーナスコート	検出しない
	ビーナスコートなし	$1.2 \times 10^5$ に増殖

JIS Z 2801 (愛知県薬剤師会)


### ■ ビーナスコート性能試験成績表

試験項目	結果	規格
低温安定性	合格	塊が無く組成物の分離・凝集がないこと
初期乾燥によるひび割れ抵抗性	合格	ひび割れがないこと
付着強度 N/mm <sup>2</sup> (kgf/cm <sup>2</sup> )	標準状態	0.6 (6.35)
	浸水後	0.5 (5.46)
耐アルカリ性A法	合格	割れ、膨れ、はがれ及び軟化溶出が無く、浸さない部分に比べ、くもりおよび変色が着しくないこと
耐洗浄性	合格	ひび割れおよび磨耗による基板の溶出がないこと
耐衝撃性	合格	ひび割れ、著しい変形及びはがれがないこと
耐候性A法	合格 (グレースケール4-5号)	ひび割れ及びはがれがなく、変色がグレースケール3号以上であること

JIS A 6909

不燃認定	認定番号NM-0742	建築基準法施工令第108条の2(不燃材料)
------	-------------	-----------------------

### ■ 機能試験



財団法人 日本紡績検査協会

NIHONTECS

www.nmtecs.jp

製造元 日本エムテクス株式会社

〒154-0012

東京都世田谷区駒沢2-16-18 ロックダムコート3F

Tel.03-5433-3450 Fax.03-5433-3451